

Hochreine Hartfilterpapiere für die qualitative Analyse, Hahnemühle Hardened Low Ash Filter Papers for Qualitative Analysis

Sehr geringer Mineralgehalt (im Mittel 0,05% Asche) und extrem hohe mechanische und chemische Stabilität, besonders empfohlen für Vakuum- und Druckfiltration, und für die Verwendung von sauren und alkalischen Lösungen.

- Sehr hohe Nassfestigkeit; Niederschläge leicht und faserfrei abzutragen oder abzuwaschen
- Hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven chemischen Komponenten wie Schwefel- und Salpetersäure (bis zu 40 % bei 50° Celsius) und Laugen (bis zu 10 % bei 20° Celsius)

Technische Daten:

Sorte	Eigenschaften	Filtration Herzberg s	Rückhalte- vermögen ²⁾ µm	Gewicht g/m ²	Dicke mm
1573	schnell	50	12 – 25	88	0,17
1574	mittelschnell	170	7 – 12	90	0,16
1575	langsam	600 ¹⁾	2	92	0,14

¹⁾ Gemessen mit 100 mm statt 50 mm Wassersäule

²⁾ Näherungswerte

Bogen

Sorte	Maße mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
1574	460 x 570	10 15 97446	100

Faltenfilter

Sorte	Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
1573	125	10 15 97394	100
1573	185	10 15 97395	100

Sorte	Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
1573	240	10 15 97396	100
1574	240	10 15 94241	100

Rundfilter

Sorte	Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
1573	90	10 15 97309	100
1573	125	10 15 97312	100
1573	150	10 15 97315	100
1573	185	10 15 97318	100
1573	240	10 15 97319	100
1574	47	10 15 97403	100
1574	70	10 15 97404	100
1574	90	10 15 97409	100
1574	110	10 15 97411	100

Sorte	Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
1574	150	10 15 97415	100
1574	240	10 15 97416	100
1575	55	10 15 97507	100
1575	70	10 15 97508	100
1575	110	10 15 97511	100
1575	125	10 15 97512	100
1575	150	10 15 97515	100
1575	240	10 15 97516	100

Andere Formate auf Anfrage.

